



la marque
du bâtiment



577 – 01/04/2014
Page 1 sur 3

PAINT D SATINEE

PEINTURE SATINEE ACRYLIQUE MURS/PLAFONDS
PHASE AQUEUSE – INTERIEUR-EXTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2



1. PRESENTATION

PAINT D SATINEE est une peinture décorative satinée, léger poché, à base de résine acrylique en phase aqueuse.

PAINT D SATINEE est une peinture pour murs et plafonds.

2. AVANTAGES

- Très économique.
- Bonne Blancheur.
- Garnissante.
- Sans odeur.
- Lessivable.
- Sèche rapidement.
- Ne jaunit pas.
- Peinture Microporeuse.
- Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum des locaux lors des travaux de peinture.
- S'étale facilement.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Types de supports à peindre : plâtre, plaque de plâtre, brique, maçonneries enduites, béton banché, parpaing, enduit à l'eau, contreplaqué, métaux ferreux.
- Recommandée à l'intérieur sur tissu mural de verre.

4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse

Travaux préparatoires :

- Eliminer Les laitances avec **DECAP CIM SF** ou **DECAP BIO**.
Les moisissures avec **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS**.
Les traces d'huiles, graisses avec **NETT M**.
Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **DECAP ALL**.
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).
Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille **PAINT M COVER** ou **PAINT M ROUILLE**.
- Sur les anciennes peintures laquées dépolir la surface.
- Les traces de matières grasses (nicotine, pollution) à l'aide de **NETT PROCLEAN**.
- Les peintures adhérentes seront préparées (lessivés, poncées).
- Rincer à l'eau.
- Eventuellement, une couche d'impression lorsque les fonds présentent une porosité hétérogène.
- En Impression : **PAINT D IMPREDORTHZ** ou **ETANCH FEUIL** sur plaque de plâtre et pour fonds poreux.
- Mastiquer les têtes de clous ou de vis avec **POLYPLAST**.
- Les supports salpêtroux ou humide traités avec **PAINT D ANTI-HUMIDITE**.
- Dans le cas de fonds farinant appliquer **FIX'O** fixateur de fonds en solution.
- Attendre **le séchage complet** avant application de **PAINT D SATINEE**.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :





la marque
du bâtiment



577 – 01/04/2014
Page 2 sur 3

PAINT D SATINEE

PEINTURE SATINEE ACRYLIQUE MURS/PLAFONDS
PHASE AQUEUSE – INTERIEUR-EXTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2



Précautions :

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.

- Ne pas appliquer sur les bétons et mortiers neufs.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.
- Attention au point de rosé.

Mise en œuvre :

Agiter avant emploi avec un malaxeur si possible.

PAINT D SATINEE s'applique en deux couches pures.

Au pistolet diluer de 5 à 10% avec de l'eau soit 1L pour 10L de peinture.

Possibilité d'incorporer : **KO 315** à 2 % pour une qualité insecticide (soit 20 mL pour 1L de peinture).

Des pigments pastel avec une concentration maximum de 5 % soit (50 ml pour 1l de peinture).

Application :

Conditions d'application	:	DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1
Température d'application	:	En intérieur, minimum +8°C En extérieur, minimum +5°C
Hygrométrie	:	En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative
Matériel d'application	:	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	:	Eau (ne pas laisser sécher) DECAP ALL après séchage
Diluant	:	Eau

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;





la marque
du bâtiment



577 – 01/04/2014
Page 3 sur 3


PAINT D SATINEE

PEINTURE SATINEE ACRYLIQUE MURS/PLAFONDS
PHASE AQUEUSE – INTERIEUR-EXTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2



5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Prêt à l'emploi
Liant	: Copolymère acrylique modifié
Aspect du film	: Satiné léger poché
Masse volumique	: $1.32 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
COV (Directive 2004/42/CE)	: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c)* : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30g/L.
COV (Décret n°2011-321 du 23/03/2011)	:  *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
Rendement	: Environ 8-10 m ² / L de produit selon la porosité du support. Soit 4 à 5 m ² en 2 couches
Séchage (20°C – 65%HR)	: 1 heure au toucher
Recouvrable	: 4 à 6 heures
Teinte	: Selon nuancier 1000T en intérieur / 1000T (pastel) en extérieur
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne correspond pas aux normes alimentaires en vigueur.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :

